



PE-Schaumdämmbahn

5 mm

PRODUKTDATENBLATT

**Hersteller:**

Kingspan Gefinex GmbH
Jakobsdorfer Straße 1
16928 Pritzwalk

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2 + 7
61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0
Fax: +49 6032 805-128
E-Mail: prima@eurobaustoff.de
Internet: www.eurobaustoff.de

Technische Daten	
Rohdichte	ca. 18 kg / cbm
SD-Wert	10 - 15 m
Zulässige Verkehrslast	2 kPa
Druckspannung bei 25 % reversible Stauchung	20 kPa
Druckspannung bei 50 % reversible Stauchung	60 kPa
Temperaturbeständigkeit	45°C
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 17 dB
Brandverhalten	normal entflammbar (Baustoffklasse B2 im eingebauten Zustand)
Feuchtigkeitsverhalten	nicht kapillar
Verhalten bei biologischen Einwirkungen	beständig gegen Ungeziefer, Fäulnisbildung, Schimmelbildung
Beständigkeit	gegen Laugen, Salzlösungen, Alkohol
Lagerbedingungen	trocken lagern, nicht unter direkte UV-Einstrahlung
Verlegungsdurchführung	bauseits; auf Stoß verlegen und verkleben oder überlappen lassen
Verarbeitungstemperatur	unabhängig
Bauseitige Voraussetzung	ebene, trockene und besenreine Oberfläche