

Produktdatenblatt

BauderGREEN Substrat ZB-E



Produktbeschreibung	Mineralisches Schüttstoffgemisch aus Ziegelsplitt und Blähschiefer mit geringen Anteilen organischer Substanz
Einsatzbereich	Vegetationssubstrat für mehrschichtige Extensivbegrünungen
Artikelnummer	7415 6500

Eigenschaft nach FLL	Anforderung	Einheit	BauderGREEN Substrat ZB-E*
maximale Wasserkapazität (WK)	$\geq 35 - \leq 65$	%	35,4
Luftgehalt bei max. WK	≥ 10	%	18,4
Gesamtporenvolumen	-	%	53,8
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	0,6 - 70	mm/min	34,8
pH-Wert	6,0 – 8,5	-	7,7
Salzgehalt	$\leq 3,5$	g/l	1,7
Gehalt an organischer Substanz	≤ 65	g/l	37

Prüfnachweis*	FLL-Prüfzeugnis vom 19.07.2011
Verlegehinweise	Substrat aufbringen und plan abziehen; Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm. Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau ca. 15 - 20 %
Volumengewichte Dach, Praxiswerte bei natürlicher Lagerungsdichte	trocken: ca. 1090 - 1140 kg/m³ wassergesättigt: ca. 1440 - 1490 kg/m³
Lieferform	Silo, Kipper
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de