


JACKODUR Dachvlies WA

Hochreißfestes Filtervlies aus speziellem Polypropylen (PP)



Technische Daten

Eigenschaften	Angabe/ Einheit	Norm	
Rollenlänge	m		100
Rollenbreite	m		3,0
Flächenmasse	g/m ²	EN 964	100
Rollengewicht	kg		ca. 30
Brandverhalten	Baustoff- klasse	DIN 4102	B2
S _d -Wert	m	DIN EN ISO 12572	0,04
Wasserdichtheit		DIN EN 20811	dicht bis < 150 cm Wassersäule
Höchstzugkraft	MD (längs)	DIN EN 12311-1	189 N / 5 cm
	CMD (quer)	DIN EN 12311-1	132 N / 5 cm
Höchstzugkraftdehnung	MD (längs)	DIN EN 12311-1	59%
	CMD (quer)	DIN EN 12311-1	66%
Kaltbiegeverhalten		DIN EN 13859-1	keine Risse bei -40°C