



Trennwandband B2

PRODUKTDATENBLATT



Diese Angaben beziehen sich nur auf den Schaumstoff, nicht aber auf den Klebstoff. Sämtliche aufgeführten Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden.

Technische Daten	
Material	Geschlossenzelliger Polyethylenschaum, FCKW - frei
Temperaturbeständigkeit	-80 °C bis 80 °C
Raumgewicht	29 kg/m ³ DIN 53420
Wärmeleitfähigkeit	0,032 W/mK bei 0 °C
Zugfestigkeit	längs 0,42N/mm ² quer 0,34N/mm ² DIN 53571
Brandverhalten	Normalentflammbar nach DIN 4102 B2
Druckverformungsrest	-22h / 23°C Stauchung 25 % 24h nach Entlastung 8 % DIN 53572
Lagerfähigkeit	trocken und kühl 1 Jahr
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,72g/m ² *24h (Prüfkörper 5 mm stark) DIN 53122
Wasseraufnahme	nach 7 Tagen 0,6 Vol-% nach 28 Tagen 1,0 Vol-%
Fugenschalldämmmaß	R _{st,w} = 59dB DIN 52210

Hersteller:

Polyschaum Packtechnik und Isoliermaterial GmbH
Am Bahnhof 6
63505 Langenselbold

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2 + 7
61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0
Fax: +49 6032 805-173
E-Mail: prima@eurobaustoff.de
Internet: www.eurobaustoff.de