



Datenblatt

Schächte für Brunnen und Sickeranlagen nach DIN 4034/2

Die vom Betonwerk Kühne gefertigten und gelieferten Schächte mit Falz entsprechen
DIN 4034/2.

1. Anwendungsbereich:

Kreisförmige Schachtfertigteile mit Falz aus Beton und Stahlbeton.

2. Anforderungen gemäß DIN 4034/2:

- **Druckfestigkeitsklasse \geq C35/45,**
- **Scheiteldruckkraft F von Schachtringen:**
 - bei D 800 entspricht F 61 kN/m,
 - bei D 1000 entspricht F 50 kN/m,
 - bei D 1200 entspricht F 42 kN/m,
 - bei D 1500 entspricht F 34 kN/m,
- **Wasserdichtheit,**
- **Widerstandsfähigkeit gegen chemischen Angriff, Expositionsklasse XA1 (schwach angreifend) nach DIN EN 206-1.**

Diese Anforderungen werden bei der Herstellung der Schachtringe (SR-F), Brunnenringe (SR-F), Schachthälse (SH-F) und Übergangs (ÜP-F)-, Abdeck (AP)-platten eingehalten. Jede Bauform hat ein Falzende und wird mit Transportbewehrung oder statischer Bewehrung produziert.

3. Standicherheit nach ATV-DVWK-A 127 und gemäß DIN 4034/2, Abschn. 5.4.2: **zulässige Einbautiefe (Maß h zwischen Schachtboden und Geländehöhe) für Verkehrslasten LM1 und SLW60**

bei D 800 entspricht h 10 m,

bei D 1000 entspricht h 10 m,

bei D 1200 entspricht h 10 m,

bei D 1500 entspricht h 5 m

und einer Wandstärke von mindestens 90 mm.

4. Überprüfung der Qualität:

- **Eigenüberwachung:** ständige werkseigene Produktionskontrollen zum Nachweis der Anforderungen,
- **Fremdüberwachung:** durch Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Land Bayern e.V. und PÜZ BAU - Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten und –verfahren mbH, Kenn.-Nr.: BAY36

Die Firma Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG ist Mitglied im Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Land Bayern e.V.

Die eingebauten Steigeisen entsprechen DIN 1212 E (EN 13101) bei einem Steigmaß von 250 mm.

Gez.
Ing. Klaus Gokus
Güteschutzbeauftragter,
Qualitätsmanagement
Betonwerk Kühne
GmbH & Co. KG