

tibas GmbH - Semptwiesen 3 - 84174 Eching

35 Jahre 1989 bis 2024

Zentrale

Tel: +49 (0)8709 94345-0 Fax: +49 (0)8709 94345-10

info@tibas.de

www.tibas.de

Technisches Datenblatt NR/SBR-65

Standardqualität mit mittlerer Shorehärte und mittleren mechanischen Eigenschaften. Für geringe Beanspruchungen.

Eigenschaften*:

Farbe: schwarz
Spezifisches Gewicht: 1,50
Härte: 65 Shore
Zugfestigkeit: 4Mpa
Dehnung: 200%

Temperaturbereich: -30° - +80° C

^{*}ca. Angaben

Beständigkeiten:	Empfehlung:	Lieferbare Abmessungen:		
Öl-Widerstandsfähigkeit:	-	Stärke:	Breite/Länge:	Format:
Treibstoff-Widerstandsfähigkeit:	-	01 - 02 mm 03 - 10 mm 12 - 50 mm	1,4 x 20 m	Rolle
Säure-Widerstandsfähigkeit:	-	03 - 10 mm	1,4 x 10 m	
Laugen-Widerstandsfähigkeit:	0	12 - 50 mm	1,4 x 5 m	
Witterungs-Widerstandsfähigkeit:	-			
Verschleißfestigkeit:	-	15 - 50 mm	1,4 x 2,5 m	Platte

Allgemeines/Bemerkungen:

Ausführung ohne Einlagen, alternativ mit 1 oder 2 Einlagen beidseitig glatt auch in 1200 mm Breiten verfügbar

Bewertungsmaßstab für die Empfehlung der Widerstandsfähigkeit**:

++ = sehr gut; + = gut; 0 = bedingt; - = nicht

*Die in unseren Unterlagen angegebenen Daten und Beständigkeitsempfehlungen sind Mittelwerte und als grobe Richtlinien anzusehen. Individuelle Einsatzbedingungen vor Ort, können den Gebrauch des Produktes sowie unsere Werte beeinflussen. Im Einzelfall ist es die alleinige Aufgabe des Kunden, die Einsatzbedinungen zu überprüfen und zu ermitteln, ob die spezifischen Qualitätskriterien unserere Produkte für den Einsatzzweck ausreichen.

Stand: 01/2025 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Geschaftsführer:

Johann Babinger, Markus Babinger - HRB Landshut 11674

Steuer-Nr.: 132/140/20062 - USt-IdNr.: DE 128 963 269