# tesafix® 4964

## Produkt Information

### Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist.

Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet.

tesafix® 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen.

Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.

### Hauptanwendungen

- Endloskleben von Gewebebahnen.
- Verlegen von Teppichböden.
- Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

**Technische Daten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Trägermaterial | Gewebe | • Klebmasse | Naturkautschuk |
| • Farbe | weiß | • Reißdehnung | 10 % |
| • Dicke | 390 µm | • Reißkraft | 80 N/cm |

**Klebkraft auf**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Stahl (initial) | 7,5 N/cm | • Stahl (nach 14 Tagen) | 7,6 N/cm |
| • ABS (initial) | 7,3 N/cm | • ABS (nach 14 Tagen) | 7,8 N/cm |
| • Aluminium (initial) | 7,2 N/cm | • Aluminium (nach 14 Tagen) | 7,3 N/cm |
| • PC (initial) | 7,4 N/cm | • PC (nach 14 Tagen) | 7,5 N/cm |
| • PE (initial) | 5,3 N/cm | • PE (nach 14 Tagen) | 5,4 N/cm |
| • PET (initial) | 6,5 N/cm | • PET (nach 14 Tagen) | 7,2 N/cm |
| • PP (initial) | 6,8 N/cm | • PP (nach 14 Tagen) | 6,9 N/cm |
| • PS (initial) | 7,2 N/cm | • PS (nach 14 Tagen) | 7,5 N/cm |
| • PVC (initial) | 6,9 N/cm | • PVC (nach 14 Tagen) | 7,0 N/cm |

**Eigenschaften**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Anfassklebkraft | ●●●● | • Weichmacherbeständigkeit | ●●● |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ●● | • Statische Scherfestigkeit bei 23°C | ●● |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ●● | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | ● |
| • Chemikalienbeständigkeit | ● | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04964**

# tesafix® 4964

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie**
**http://l.tesa.com/?ip=04964**