

Deckenumlaufziegel

**HÖRL &
HARTMANN**

Ausschreibungsvorschlag Deckenabmauerung aus Deckenumlaufziegeln
Herstellen von Deckenabmauerungen lot- und fluchtgerecht in allen Geschos-
sen aus Deckenumlaufziegeln. Die Deckenumlaufziegel sind entsprechend
dem Leistungsbescrieb nach DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, ohne Stoßfugenverzahnung, Mörtelgruppe



Rohdichteklasse	0,9
Festigkeitsklasse	12
Deckenumlaufziegel 18er Decke	 m Höhe = 16,8 cm; 4,0 DF (300/115/168 mm)
Deckenumlaufziegel 19er Decke	 m Höhe = 17,8 cm; 4,3 DF (300/115/178 mm)

Technische Daten

Wanddicke (cm)	18er Decke	19er Decke
Materialverbrauch		
Format	4,0 DF	4,3 DF
Maße		
Länge (mm)	300	300
Breite (mm)	115	115
Höhe (mm)	168	178
Bedarf Mörtel		
(Stück/m)	3,2	3,2
Zulässige Mauerwerksdruckfestigkeit nach DIN EN 1996		
Festigkeitsklasse	12	
Mörtelgruppe	LM 36	MG IIa
Grundwert σ_0 [MN/m ²]	1,1	1,6
Charakteristischer Wert f_k [MN/m ²]	3,4	5,0