

Article RootBarrier® Butyltape W025
Artikel
Artikel
Article

Quality characteristic Qualitätsmerkmal Kwaliteitskenmerken Caractéristique qualitative	Technical data Technische Daten Technische gegevens Fiche technique	Test method Prüfmethode Testmethode Contrôle d'après
Thickness Dicke Dikte Epaisseur	1,5 mm	
Compound Formula Compound Compound Compound	630	
Tensile Strength Höchstzugkraft Trekweerstand Résistance à la traction	> 140 N/50mm	EN 12311-1
Elongation at Break Bruchdehnung Rek bij breuk Taux d'élongation jusqu'à rupture	> 15 %	
Solids Solides	100 %	ASTM D 792
Specific Weight Spezifisches Gewicht Specifieke Gewicht Poids spécifique	1,4 g/cm ³	ASTM D 1000
Peel Adhesion 90° Schälfestigkeit Afpelhechting Pelage	≥ 85 N	ASTM D 6195
Loop Tack Test	≥ 78 N	ASTM D 2979
Probe Tack Test	≥ 6,5 N	ISO 7390
Vertical Flow Vertikale Fluss Verticale stroming À écoulement vertical	0 mm	
Application Temperature Anwendungstemperatur Toepassingstemperatuur Température d'application	+5°C / +40°C	
Service Temperature Service-Temperatur Service temperatuur Température de service	-40 °C / +130°C	

The data are average values and indicative.
Die angegebene Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ.
De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.
Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.