

Emaillit BV-express

Lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Emaillit BV-express	Sehr schnell trocknender, hochwertiger, kaltverarbeitbarer, Voranstrich mit Lösungsmittel (Toluol) auf Bitumenbasis.
Lieferform	- Gebinde à 20 Liter 0,5 Liter Sprühdose
Verbrauch	ca. 300 g/m ² Abhängig vom Untergrund z.B. Rauigkeit
Trockenzeit	Sehr schnell trocknend, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen; Ca. 10 Min. (je nach Untergrund und Temperatur)
Verarbeitungstemperatur (Umgebung & Untergrund)	> 5 °C



Anwendungsbereich	Emaillit BV-express wird als Haftbrücke in VEDAG Abdichtungslösungen eingesetzt zt. - gemäß DIN 18531 - gemäß DIN 18532 - gemäß DIN 18533 - gemäß DIN 18534 - gemäß DIN 18535 - gemäß den „Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen, abc Technische Regeln Abdichtungen des vdd e.V. - gemäß den Fachregeln für Abdichtungen - Flachdachrichtlinie
Eigenschaftsprofil Emaillit BV-express	- Sehr schnell trocknend (ca. 10 Minuten in Abhängigkeit von Temperatur und Witterung) - GISCODE: BBP 80 - Streich-, roll- und spritzfähig - Geprüft nach EN 14188-4

TECHNISCHE DATEN

Produktdaten gemäß EN 14188-4

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Homogenität	EN 15466-1	—	homogen
Dichte	EN ISO 2811-2	kg/m ³	0,9
Viskosität	EN ISO 2431	mm ² /s	34 ±5
Alkalibeständigkeit	EN 15466-2	—	bestanden
Verdunstungsverhalten der flüchtigen Anteile	EN 15466-3	% Massenanteil	84 (nach 60 Minuten) 86 (nach 90 Minuten)
Flammpunkt	EN ISO 2719	°C	4
Erweichungspunkt der Feststoffe	EN 1427	°C	60

VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben. Emailit BV-express ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Er wird auf die Bauwerksfläche voll- oder teilflächig mit der Bürste, der Malerrolle oder durch Spritzen aufgebracht. Das Aufbringen der Folgeschichten darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Voranstrichs erfolgen. Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen. Die Verarbeitung darf nur im Freien erfolgen. Die Vorgaben der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, für den Umgang mit lösemittelhaltigen Anstrichen sind einzuhalten, insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.
Lagerungshinweise	Emailit BV-express ist kühl (> 5°C), trocken und feuersicher zu lagern. In einwandfreiem Gebinde originalverschlossen mindestens 18 Monate gebrauchsfähig..
Entsorgungshinweis	Interseroh-Nr. 31856. Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.
Sicherheitshinweise	Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.de zur Verfügung.

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 10/2025. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 10/2025.

Technische Beratung
VEDAG

T 06104 8010 3500

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 2 von 2