


MINERAL PLUS KP 034



ANWENDUNGSBEREICH



BEZEICHNUNG

Die von Natur aus nichtbrennbare Dämmplatte Mineral Plus KP 034 mit ECOSE® Technology in der WLS 035 dient zur Wärme- und Schalldämmung in Trennwänden, Vorsatzschalen, abgehängten Decken, Steildächern und Holzrahmenbauwänden. Sie ist form- und alterungsbeständig sowie durchgehend wasserabweisend.

TECHNISCHE DATEN

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ_b) 0,035 W/(m·K) (DIN 4108-4)

Brandverhalten A1 (DIN EN 13501)

Bezeichnungsschlüssel MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr10

DGNB Registrierungs-Code WF4X8N

VORTEILE

- ✓ Formstabil und dennoch biegsam
- ✓ Schnelles und sauberes Arbeiten
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Nichtbrennbar
- ✓ Feuerwiderstandsdauer F30/F90 nach abP

Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten								Einheit	Norm
Werkstoff		Mineralwolle									
Temperaturbeständigkeit		150								°C	DIN 4102-17
Glimmverhalten		Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen									DIN EN 16733
Wärmeleitfähigkeitsstufe	WLS	035									
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034								W/(m·K)	DIN 4108-4
Spezifische Wärmekapazität	c_p	850								J/(kg·K)	DIN EN 12524
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	ca. 1									DIN EN 12086
Längenbezogener Strömungswiderstand	AF_r	≥ 10								kPa·s/m²	DIN EN 29053
Grenzabmaße Dicke	T	T3									DIN EN 13162
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem, teilweisem Eintauchen	WS	erfüllt									DIN EN 1609
Wasseraufnahme bei langfristigem, teilweisem Eintauchen	WL(P)	erfüllt									DIN EN 12087
Hydrophobierung		ja									
Dicke	d	30	40	50	60	80	100	120	140	mm	
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands	R_D	0,90	1,15	1,45	1,75	2,25	2,90	3,50	4,10	(m²K)/W	DIN EN 13162
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands	R	0,86	1,14	1,43	1,71	2,29	2,86	3,43	4,00	(m²K)/W	DIN 4108-4

ZERTIFIKATE



MINERAL PLUS KP 034

ZUSATZINFORMATION

Anwendung

Zur Wärme- und Schalldämmung in Trennwänden, Vorsatzschalen, abgehängten Decken, Steildächern und Holzrahmenbauwänden
Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: WTR WI-zk DI DZ WH

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	m ² /Paket	m ² /Palette	Artikelnummer
30	1250	625	17,19	481,25	709641
40	1250	625	9,38	300,00	704438
50	1250	625	9,38	225,00	589175
60	1250	625	7,81	187,50	609879
80	1250	625	6,25	150,00	589178
100	1250	625	4,69	112,50	589181
120	1250	625	3,91	93,74	602082
140	1250	625	3,91	78,13	704439

Lieferzustand: Platte,
Abfallschlüsselnummer: 170604,

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Herakliihstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



Mitgliedsnr.: 31763



www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

12.05.2021

challenge.
create.
care.